

# Caparol-Tiefgrund TB

Specjalny, środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.




## Opis produktu

Zastosowanie	Bezbarwny, specjalny środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, przeznaczony przede wszystkim do powierzchni gipsowych. Do gruntowania i wzmacniania starych, powierzchniowo zwietrzałych tynków, powierzchni po zmytych lub mechanicznie usuniętych farbach oraz podłożu zanieczyszczonych resztkami papieru lub kleju. Nie nadaje się do gruntowania systemów ociepleń zawierających styropian. Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania lub produkcji żywności.
Właściwości	Wzmacnia podłoże, dobrze wnika w podłoże, posiada właściwości dyfuzyjne i sorpcyjne, jest bezbarwny po wyschnięciu.
Spoivo	Żywica akrylowa w benzynie lakowej.
Wielkość opakowań	1 l, 5 l, 10 l, 25 l
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Dane Techniczne	■ Gęstość: ok. 0,8 g/cm <sup>3</sup>

## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.
Rozcieńczenie	W razie konieczności wyłącznie benzyną lakową.
Układ warstw	W typowych przypadkach stosować w stanie nierozcieńczonym. Na zmurszałych, porowatych tynkach malować dwukrotnie, drugą warstwę nanosić na mokrą warstwę pierwszą. Podłoża słabo chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym maks. 20% benzyny lakowej. Warstwa gruntująca nie powinna tworzyć szczelnej, błyszczącej powłoki.
Zużycie	W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 150 - 300 ml/m <sup>2</sup> . Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.
Warunki obróbki	Można stosować także w temperaturach ujemnych pod warunkiem, że podłoże jest suche i nieoblodzone.
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.



Narzędzia	<p>Caparol Tiefgrund TB nakładać obficie i dobrze wcierać w podłoże pędzlem lub szczotką. Natryskiwać przy pomocy stosownych urządzeń do natrysku Airless. Nie stosować natrysku sprężonym powietrzem.</p> <p><b>Natrysk airless:</b>          Kat natrysku: 60°          Dysza: 0,029"          Ciśnienie: 50–60 bar</p>
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia natychmiast po użyciu myć benzyną lakową.
Wskazówka	<p>Nie stosować w pomieszczeniach gdzie przebywają osoby szczególnie wrażliwe (np. dzieci, chorzy, osoby starsze, alergicy itp.) bez odpowiednio długiego czasu schnięcia i wentylacji pomieszczenia. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.</p> <p><b>Tolerancja na inne materiały:</b>          Nie wolno mieszać i łączyć z innymi materiałami.</p>

## Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	<p>Środek łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować – uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wprowadzać do kanalizacji. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.</p>
Utylizacja	Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Dopuszczalna zawartość LZO	Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 730 g/l LZO.
Kod produktu farby i lakiery	M-GF03
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	<p>Doradztwo techniczne:          Tel. (22) 544 20 40          Fax (22) 544 20 41          techniczny@caparol.pl</p>

## Karta informacyjno-techniczna 651, stan na lipiec 2011

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.